


## SECCIÓN MEDIA



### Laminado de fondo

Secuencia	w (kg/m <sup>2</sup> )	t (mm)
Mat	0,3	0,7005
Rov	0,45	0,5820
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,5	0,6467
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,6	0,7760
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,8	1,0347
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,6	0,7760
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,5	0,6467
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,45	0,5820
Mat	0,3	0,7005
Rov	0,45	0,5820
TOTAL	7,65	13,3320

### Laminado de costado

Secuencia	w (g/m <sup>2</sup> )	t (mm)
Mat	0,3	0,7005
Rov	0,45	0,5820
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,5	0,6467
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,45	0,5820
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,45	0,5820
TOTAL	3,5	6,2456

### Laminado de cubierta

Secuencia	w (g/m <sup>2</sup> )	t (mm)
Mat	0,3	0,7005
Rov	0,45	0,5820
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,5	0,6467
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,8	1,0347
Mat	0,45	1,0507
Rov	0,6	0,7760
TOTAL	4	6,8923

### Laminado de mamparos

Secuencia	w (g/m <sup>2</sup> )	t (mm)
Mat	0,3	0,7005
Rov	0,45	0,5820
	tn	
Rov	0,45	0,5820
Mat	0,3	0,7005
TOTAL	1,5	2,5651

PLANO DE MAMPAROS

ARANTXA LLAMBRICH PONCE

ESCALA 1:46

PLANO 2